

ProGold Håndspartel Vådum

Beskrivelse

ProGold Håndspartel Vådum er en færdigblandet høj kvalitets håndspartel. God fyldningsevne og smidig konsistens gør den let at arbejde med og slibe i. Egned til de fleste underlag i nybyggeri og renovering. Anvendes til rum med høj fugtighed. CE mærket i henhold til EN 13963 til gipspladesamlinger. Spartelmassen er ikke at betragte som en vådrumssikring, hvilket derfor må foretages efter de gældende regler. Svanemærket og EC1

Tekniske data

Påføring

Påføringstemperatur

Håndspartel – lagtykkelse op til 3MM

Under påføring og tørring skal temperaturen være over 7°C og den relative luftfugtighed under 80%

Ideel temperatur

15-25°C

Overfladetemperatur

Max: 25°C

Ideel luftfugtighed

40-60%

Berøringstør

Ca. 2 timer.

Overmalbar

Ca. 12 timer

Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.

Rækkeevne

1 m² pr. l. ved 1mm lagtykkelse.

Standardkulør/baser

grå

Holdbarhed

1 år i uåbnet, frostfrit og tæt lukket emballage

Malkode

00-1

Miljø og sikkerhed

Se sikkerhedsdatablad for yderlig information

Alment

- Indholdet omrøres før brug

- Emballagen holdes tæt lukket efter brug

Behandlingsanvisning

- Spartelmasse påføres med hånd på rengjorte og tørre flader med god vedhæftning. Når overfladen er tør, slibes den. Brug slibepapir med kornstørrelse 150-180. Øjen- og åndedrætsværn anbefales ved slibning. Fjern slibestøv inden næste behandling. Vi anbefaler spartlede flader grundes med ProGold Mikrodisperser inden videre behandling.

Ved behandling af gipsplader anbefales det at følge anvisningen i pjecen "Gibsmontage og overfladebehandling – Hvor går grænsen"

Tørretid er afhængig af underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.

Kvalitetssikring

Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA



Dette produkt datablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

CUL 11-23