

## ProGold Vådsumsklæber

SAP 429701

### Beskrivelse

#### ProGold Vådsumsklæber

Til opsætning af glasvæv, filt, skummet vinyl og vinyltapet i rum udsat for moderat fugt f.eks. køkkener, toiletter, kælderrum m.v. Er ligeledes velegnet til opsætning af glasvæv og filt på rengjort ikke sugende underlag.

### Tekniske data

#### Bindemiddel

Modificeret stivelse/polyacrylatemulsion.

#### Tørstofindhold

Ca. 30%

#### Fortynding

Omrøres før brug, og kan evt. fortyndes med lidt vand efter behov

#### Påføring

Rulle eller Pensel.

#### Påføringstemperatur

Under påføring og tørring skal temperaturen være over 7°C og den relative luftfugtighed under 80%

#### Ideel temperatur

15-25°C

#### Overfladetemperatur

Max: 25°C

#### Ideel luftfugtighed

40-60%

#### Berøringstør

Ca. 30 min.

#### Overmalbar

Ca. 24 timer

#### Gennemtør

Ca. 4 uger

Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.

#### Rækkeevne

3-5 m<sup>2</sup> pr. l. afhængigt af underlaget.

#### Standardkulør/baser

hvid/klar

#### Holdbarhed

1 år i uåbnet, frostfrit og tætlukket emballage

#### Malkode

00-1

#### Miljø og sikkerhed

Se sikkerhedsdatablad for yderlig information

#### Alment

- Indholdet omrøres før brug

- Emballagen holdes tæt lukket efter brug

### Behandlingsanvisning

- Underlaget skal være ren, tør, fast og bæredygtig.
- Stærkt sugende bund grundes med ProGold Mikrodispers eller ProGold Mikrodispers ekstra.
- Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Tidligere behandlede overflader rengøres med Grundrens og matslibes.
- 1 x Rulle & Sprøjteklæber påføres i passende ensartet lagtykkelse. Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Malerfagligt behandlings katalog (MBK) eller Malerfagligt Behandlings Anvisning (MBA)
- Påfør ikke større areal ad gangen end man kan nå at opsætte filt/væv, mens klæberen stadig er våd. Undgå klæber på forsiden. Klæber på forsiden fjernes straks

### Kvalitetssikring

Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA

Dette produkt-datablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.